

**Revox®**

LISSAGE EXTRA FIN

R-3

Lissage et ratisage pelliculaire pour une préparation soignée

Lisser et ratisser en couche fine

sur des fonds absorbants pour une finition de haute qualité

Extra fin

Particules micronisées pour un résultat très lisse



Conditionnements:
paquet 1 kg - sac 5 kg - seau 12 kg - sac 15 kg

CLASSIFICATION NFT 30608
CLASSIFICATION UNE 4813: 2008 EX

G3S2V0W0A0C0R0



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

- Enduit extra fin en poudre.
- Prise lente.
- Excellente glisse.
- Grande blancheur.
- Application facile.
- Lissage facile.
- Facile à poncer.
- Peut se ferrer.
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
- **Supports:** Plâtre, carreaux et plaques de plâtre. Ciment et préfabriqués. Anciens fonds peints absorbants. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- **RECOUVREMENT:** Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.



Taux de délayage
0,40-0,45 Litre d'eau par Kg d'enduit.



Consommation sur 1 mm d'épaisseur
1,10 kg/m²



pH 6,0 - 7,0



Épaisseur d'application
1 mm



MPa Adhérence
> 0,6 MPa sur peinture absorbante et béton.



Classement au feu
A1 – Non Combustible



Vie utile
8 H



Séchage sur 1 mm d'épaisseur
Plâtre: 6-7 H
Béton & Peinture: 8 H



Granulométrie
200 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 12/2025. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieure à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir afin de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.