DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résines acrylique et alkyde émulsion

EAU

EU ECOLABEL : FR/044/014

INTÉRIEUR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Impression pour les finitions Deconature mat, velours et satin conforme aux exigences de l'Ecolabel Européen.
Murs et plafonds des pièces sèches en neuf ou rénovation.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.
Bon pouvoir opacifiant.
Très grande facilité d'application.
Faible odeur.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.
COV < 1 g/l.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat
Masse volumique	: 1.40+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 58+/- 2% en volume: 40+/- 2%
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: inférieur à 5 %
Rendement	: 7 à 9 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : / Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h
Teintes	: blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résines acrylique et alkyde émulsion

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement brossés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	:	Eau
Diluant	:	Eau
Dilution	:	Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	1 couche de DECONATURE IMPRESSION	DECONATURE MAT, VELOURS, ou SATIN suivant leurs fiches techniques respectives
plâtre, anciennes peintures glycérophtaliques	utiliser IKARPRIM	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.