



FICHE TECHNIQUE STUC À LA CHAUX DÉCORATIF

1^{ère} édition : 23 novembre 2021



STUC À LA CHAUX

CHAUX NATURELLE • GRANDE VALEUR DÉCORATIVE • FACILITÉ D'APPLICATION • ULTRA FIN

■ DÉFINITION

Enduit minéral décoratif ultra fin pour application intérieure à base de chaux naturelle. Permet la réalisation de revêtements lisses et nuancés pouvant imiter le marbre. La chaux naturelle favorise la diffusion naturelle de l'humidité ambiante, empêche la formation et la prolifération des moisissures et des bactéries. Notre STUC À LA CHAUX est un produit naturel, sans COV, idéal en décoration des pièces à vivre.

■ COMPOSITION

Chaux grasse de haute qualité, carbonate de calcium micronisé impalpable, additifs en pourcentage inférieur à 2%.

■ CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Aspect : Pâte

Couleur : Blanc et teintes personnalisées Questions Déco

Consommation : 0,6 à 0,8 kg /m² environ (très variable en fonction de l'absorption, la typologie du support et de la technique de travail)

Masse volumique : 1,5 kg/ L

Granulométrie : 0/0,04 mm

PH : 12

Directive n. 2004/42 CE : Catégorie A/g Valeur limite de COV : 30g/ L. Ce produit contient < 1g/l de COV

■ INDICATIONS D'APPLICATION

Type d'application : manuelle

Température min. d'application : +5 °C

Température max. d'application : +35 °C

Matériel : plateau

Nettoyage des outils : eau

Écoulement : Le produit doit être écoulé selon les normes en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

■ MISE EN ŒUVRE / APPLICATION

Si nécessaire, diminuer légèrement la viscosité du produit en le mélangeant au malaxeur. Avant l'application, laisser reposer au moins 12 heures. Les surfaces à recouvrir doivent être compactes, sèches et sans poussières.

En présence d'anciens revêtements, de peintures synthétiques et/ou de surfaces de nature incertaine, d'enduits de plâtre et/ou de panneaux de plaques de plâtre, préparer le support en appliquant une couche de notre sous-couche minérale pour chaux.

En présence d'enduits d'origine minérale très absorbants, réalisés peu de jours auparavant, il suffit de les humidifier en mouillant légèrement la surface. Dans le cas de surfaces anciennes, il faut en revanche mouiller abondamment, si possible en commençant la veille. Une absorption trop rapide risquerait de provoquer des fissurations et le détachement du produit. Il faut prévoir l'application de 1, 2 ou 3 couches de STUC À LA CHAUX en fonction de l'état et de la rugosité du support, et du résultat souhaité.

• **1^{ère} COUCHE :** Appliquer une première couche de STUC À LA CHAUX, blanc ou coloré, en prenant soin d'appliquer le produit de manière homogène, avec un plateau.

• **2^{ème} COUCHE :** Quand la première couche est sèche, procéder à l'application de la deuxième, en prenant soin de l'appliquer également de manière homogène, créant ainsi une surface régulière, lisse et non brillante.

• **3^{ème} COUCHE :** Quand la deuxième couche est sèche, procéder à l'application de la troisième couche. Lorsque le produit est en cours de séchage, passer à l'étape du lissage, en appliquant très peu de produit. Lors de cette phase, il est important d'opérer dans toutes les directions afin d'obtenir une finition nuancée.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter l'application lors de températures inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C. Un taux d'humidité élevé peut donner lieu à des phénomènes de carbonatation superficielle. Les différences d'absorption, les températures d'application et le type de supports peuvent conditionner le résultat esthétique final. L'aspect chromatique peut varier en fonction des conditions ambiantes d'application. Éviter l'application sur des supports gelés. Ne pas appliquer sur des supports sujets à retraits ou fissurations car le STUC À LA CHAUX ne peut pas supporter les mouvements structurels.

■ NORMES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

■ CONDITIONNEMENT

Seaux de 1Kg, 3Kg et 20 Kg

■ CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur

■ NOTE DE RESPONSABILITÉ

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service technique est à disposition pour vous fournir des renseignements supplémentaires.