

FICHE TECHNIQUE

BRIK-CEN CM-10 POWER

Scellant et adhésif élastique monocomposant à base d'un mélange de résines acryliques en dispersion aqueuse

PROPRIÉTÉS

- Température d'application +5°C à +35°C
- Élastique
- Haute qualité
- Sans fissure
- Faible odeur
- Peut-être peint/verni
- Sans solvant ni silicone
- Séchage rapide

APPLICATION

- Colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios.
- Unión de materiales como madera, hormigón, poliestireno expandido, plásticos (excepto PE, PTFE y PP)

MODE D'EMPLOI

- Avant d'appliquer : dépoussiérer et nettoyer la surface de toute impureté.
- Couper l'obturateur de la cartouche et visser la canule. Couper en biseau à hauteur de la grosseur désirée pour son application.
- Il peut être peint/verni environ une heure après l'application.
- Il peut être utilisé avec les peintures et les vernis car il ne les attaque pas et ne nuit pas à l'adhérence. Il empêche la formation de peau d'orange sur les vernis.

RÈGLES / ESSAIS / CERTIFICAT

Émission COV

- Réglementation COV française :
Classification A+

INFORMATION PRODUIT

Présentation	Cartouche de 300 mL (12 pièces)
Expiration	5 ans
Couleurs	Chêne, sapelli, pin, hêtre, Merisier, noyer, wengué, gris clair, Gris foncé et blanc
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Méthodo	Unité	Valeur
Aspects			Pâteux
Module 100%		N/mm ²	0,09
Elongation à la rupture	ISO 37	%	1184
Résistance à la traction	ISO 37	N/mm ²	0,12
Densité		g/mL	1,21

ADHÉRENCE

Excellente adhérence à la plupart des matériaux utilisés dans le bâtiment.

ACCESOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet sur cartouche P-1441

NETTOYAGE

Utiliser de l'eau si le produit est encore frais. Le produit sec peut être enlevé mécaniquement

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.

NOTE

Les informations fournies dans cette fiche technique et en particulier les recommandations concernant l'application, l'utilisation finale du produit et les conseils du service technique (verbaux ou écrits) sont données de bonne foi et basées sur nos connaissances et expériences actuelles (lorsque les produits sont correctement stockés, utilisés et appliqués dans des conditions optimales pendant leur durée de vie utile).

En pratique, les différences possibles entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles sur le lieu d'application sont telles qu'aucune garantie en termes de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier et aucune obligation de quelque nature que ce soit ne peuvent être déduites des informations, du présent document ou de toute recommandation écrite ou verbale en dehors de toute relation juridique pouvant exister.

L'utilisateur des produits doit vérifier qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité du produit fourni conformément à nos normes de qualité, en déclinant toute responsabilité quant aux résultats obtenus et aux éventuels dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée.

Dans le cas où la responsabilité de Quiadsa serait engagée sur un fondement juridique quelconque, sa responsabilité ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la livraison correspondante. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et actualisée des fiches techniques des produits, en les demandant à notre service ou en consultant le site www.quiadsa.com.

USINE ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels : +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax : +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com