

BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN
FRANCE



LASURE PRO

PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE SANS ODEUR

- Transparente et microporeuse. Aspect satiné.
- Très garnissante. Protection extrême aux intempéries et UV.
- Technologie hybride (résines alkydes + acryliques en émulsion) qui lui confère :
 - Protection longue durée et application aisée (reprises non visibles).
 - Très grande souplesse : suit les variations dimensionnelles du bois.
 - Pas d'écaillage.
- Hydrofuge : l'eau glisse en surface et ne s'étale pas.
- Rénove parfaitement les anciennes lasures glycéro et acryliques non écaillées ni cloquées.
- Vieillessement par farinage sans écaillage : rénovation facile et rapide.

UTILISATION

- Idéal sur bardages, clôtures, balustrades, huisseries, volets, lambris, boiserie, poutres, meubles d'intérieur.
- Tous bois sauf Red Cedar (sauf si PBU au préalable), Iroko et Azobé.
- Ne convient pas sur bois brossés

FINITION & TEINTE

Satinée. Incolore (pour l'intérieur), la teinter pour l'extérieur. Chêne clair, moyen et foncé.

CONDITIONNEMENT

1L - 2,5L. 10L incolore seulement.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 6-8 h environ.

Égrenable / recouvrable : 16-24 h environ.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter, brosse, pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Haut extrait sec. Nourrit le bois en profondeur. Contient des oxydes de fer transparents. Prête à l'emploi. Contient un produit biocide (IPBC) pour la protection du film sec.
Liants : émulsions acryliques très techniques et alkydes.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

Extrait sec massique : env. 38%.

Densité (à 20°C) : env. 1,035 (incolore).




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel : FR/044/024

Cet écolabel n'est attribué qu'à l'incolore et aux teintes Mauler*.



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12-16 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

FDES DISPONIBLE SUR DEMANDE

LASURE PRO

PROTECTION EXTRÊME LONGUE DURÉE SANS ODEUR

PRÉPARATION DES FONDS

- **Bois neufs** : poncer au grain 100 ou les laisser vieillir au minimum (3 mois pour un résineux), (6 mois pour un autoclave humide).
- **Bois gris non traité** : **DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- **Bois noirci/encrassé, traité (huile)** : **DÉSHUIEUR DÉSINCRUSTANT MAULER® + DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- **Bois à décaper** : **DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®** ou aérogonner ou poncer.
- **Bois non durable (hors autoclavés et thermochauffés) remis à nu** : **TRAITEMENT INSECTICIDE MAULER®**.
- **Ancienne lasure adhérente** : égrenage au 120 puis appliquer le **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.
- **Sur Red Cedar** : appliquer au préalable une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support par un test au préalable.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas diluer.

Travailler sur un bois préparé, sec (hygrométrie max 19%), propre (exempt de moisissure, gras, ancien revêtement) et dépoussiéré. Vérifier la porosité du bois avec le test de la goutte d'eau. Bien mélanger avant et pendant le chantier. Pas de pluie dans les 48 h.

- Appliquer entre 5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.

▪ **Ne pas utiliser l'incoloré comme teinte finale à l'extérieur. Toujours le teinter.**

- **Bois neufs préparés** : direct en 2 couches minces voire 3 pour les bois bruts et très exposés.

▪ **Bois avec une couche de PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER® au préalable** : appliquer 2 couches de **LASURE PRO MAULER®**.

Toujours appliquer l'incoloré teinté au spalter ou à la brosse.

L'aspect laiteux disparaît en cours de séchage.

CONSEIL DE PRO

Sur bois brut vieux et/ou très ouvert : diluer la première couche avec maximum 3% d'eau.

ENTRETIEN

Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Il suffit d'un léger égrenage et dépoussiérage avant l'application d'1 ou 2 couches de rappel selon l'état du support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I – Classe 7b2/4a.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : Contient 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer un rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit.

Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/lasure-bois-pro-haute-protection/>

