

UNISAT

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE NON PENETRANTE

Aspect : satiné tendu



10 L - 2,5 L - 1 L

PROPRIETES

Grande facilité d'application.
Absence de coulures.
Solide, lessivable, excellente durabilité.
Non pénétrant : peu absorbé par les fonds poreux.
Bon pouvoir couvrant et garnissant. Très beau tendu.



DESTINATION

Menuiseries de finition.
Bois et dérivés.
Pièces sèches et humides.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

■ **Sur métaux ferreux :** application d'un primaire antirouille : PRIMAIRE MF.

En intérieur : application directe après élimination de la rouille et dégraissage.

■ **Sur bois et dérivés :** impression préalable : STERMAPRIM.

En intérieur : application directe après ponçage et dépoussiérage humide.

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

■ **Sur peintures brillantes ou satinées :** poncer, lessiver et rincer soigneusement (matage des surfaces).

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE
			à 20°C et à 65% d'humidité relative
WHITE-SPIRIT	Brosse	Prêt à l'emploi	Sec : 5 heures Recouvrable : 24 heures
	Rouleau	0 à 3 %	

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C et une humidité relative inférieure à 70 %.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,47 +/- 0,05
Extrait sec en poids	75 % +/- 2
Extrait sec en volume	55,6 % +/- 3
Brillant spéculaire à 60°	Environ 30 unités.
Rendement moyen	12 à 14 m ² /L selon support et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) (300 g/L 2010). Produit contenant au maximum 300 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.