



Extérieur

DESCRIPTION

Revêtement semi-épais à base de haut copolymère acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION

Revêtement façade de classe D3.

PROPRIETES

- Protection et décoration des façades (masque le faïençage).
- Bonne souplesse.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Excellente adhérence.
- Bonne résistance à la saponification.
- Grande facilité d'application.

Classement AFNOR

NF EN 1062-1 : G3, E4, S1, V2, W3, A1, C0.

XP T 34-722 : D3

NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot

: Liquide onctueux.

Aspect du film

: Mat.

Masse volumique

: 1.52 +/- 0,05 Kg/l.

Extrait sec

: En poids: 67 +/- 2% en volume: 50 +/- 2%.

COV (directive 2004/42/CE)

: Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

Point éclair

: Non concerné.

Brillant Spéculaire à 85°

: < 3%.

Rendement

: 3 à 4 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (20°C - 65%HR)

: hors poussière 1h. Sec 4h.

Recouvrable

: 12 h.

Teintes

: Blanc et teintes pastelées.

Stockage

: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

: 15 L, 5L.

Préparation des fonds:*La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.*

Les supports seront sains, secs et propres.

Les fonds neufs et anciens non peints seront préalablement fixés avec 1 couche de NEBRAFIX S ou NEBRAFIX O jusqu'à ce que le fond soit sain et non pulvérulent.

Les anciens fonds seront préalablement assainis par l'utilisation d'un algicide-fongicide pour façade.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:**Conditions d'application**

: DTU 59.1.

Matériel d'application

: Brosse, Rouleau façade poil 18-20 mm, Airless.

Nettoyage du matériel

: Eau.

Diluant

: Eau.

Dilution

: Prêt à l'emploi.

SYSTEME D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Sur béton, fibre-ciment, enduit au mortier, de liant hydraulique	1 couche NEBRAFIX S OU NEBRAFIX O	1 à 2 couches NEBRAFLX en fonction du support
Sur anciens RPE ou RSE sains et adhérents après étude préalable	1 couche NEBRAFIX O	

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE – Janvier 2021 annule et remplace toute fiche antérieure.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

GESTION DES DECHETS

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement.

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle

- Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout

Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.