

FICHE TECHNIQUE

BRIK-CEN SP-TEJAS 2 EN 1

Mousse de polyuréthane monocomposante qui se réticule au contact de l'humidité ambiante.

PROPRIÉTÉS

- Température d'application : +5 °C à +40 °C
- Température idéale du récipient : +20-+25°C
- Résistance à la température : -40 °C à +90 °C
- Haute qualité
- Elle offre une bonne isolation thermique et acoustique
- Une fois durci, il peut être coupé, poncé, recouvert d'un autre matériau et peint.
- Récipient universel, applicable au pistolet ou à la canule.
- Application de canule multipositionnelle à 360°C.

APPLICATIONS

- Fixation des tuiles sur les toits

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Présentation	Bouteille 700 mL (12 uds)
Expiration	18 mois
Conservation : Conserver	dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C

ACCESSION

Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction tels que le bois, le béton, les briques, les carreaux, les métaux et l'aluminium.

Il n'adhère pas au polyéthylène, au silicone et PTFE.

PERFORMANCE

Un récipient de 750 mL couvre environ 7 à 10 m² de toiture.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces sur lesquelles la mousse sera appliquée doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Il est conseillé de vaporiser de l'eau sur la surface ou le support avant l'application de la mousse afin d'améliorer l'adhérence, la réticulation et le durcissement. Ne pas exposer la mousse aux parties visibles du toit, car elle présente une faible résistance aux UV. Lors de l'application, l'aérosol doit être à la température recommandée, entre 20 et 25 °C. Si la température est inférieure, placer l'aérosol dans de l'eau chaude (Tmax = 40 °C) pendant environ 20 minutes. Avant utilisation, il est nécessaire d'agiter vigoureusement l'aérosol (environ 20 fois).

~~Application au pistolet à mousse : Pistolet recommandé :~~
 BRIK-CEN P-130. Placer la bombe de mousse tête en bas dans le pistolet et actionner la gâchette pour distribuer la mousse. Le débit de mousse se règle à l'aide de la vis située à l'arrière du pistolet. Dès qu'une bombe est vide, insérer immédiatement la suivante pour éviter que la mousse ne sèche. En cas de pauses, resserrer la vis. Une fois la mousse durcie, elle ne peut être retirée que mécaniquement. La surface est partiellement recouverte de mousse, son volume ayant doublé ou triplé.

La quantité initialement appliquée. Pour combler des espaces supérieurs à 5 cm, la mousse est appliquée en plusieurs couches. La seconde couche est appliquée une fois la première durcie.

Après application, nettoyez toujours le pistolet à peinture avec le nettoyant pour mousse polyuréthane BRIK-CEN S-131. Pour ce faire, remplacez la cartouche de mousse par le nettoyant.

~~Application à l'aide d'une canule :~~ Fixez la canule à la valve de l'aérosol. Appliquez la mousse en maintenant l'aérosol en position verticale, valve enfoncée. Si vous n'utilisez pas l'aérosol...

Après avoir rempli tout le récipient, nettoyez la valve avec le nettoyant BRIK-CEN S-131.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés	Méthode des unités		Valeurs
Couleur			Marron
Densité		kg/m ³	16-20
dureté de la pression	DIN 53421	MPa	0,04-0,05
Sec au toucher à 18 °C/60 % HR		min	5-10
Temps de coupe d=3cm (18 °C/60%HR)		min	20-25
Temps de durcissement le		heures	1,5-5
Absorption d'eau	DIN 53428	%	Maximum 1 % du volume
Résistance à la traction	DIN 53455	MPa	0,07-0,08
Allongement à la rupture	DIN 53455	%	20-30
Conductivité thermique (20°C)	DIN52612 W/ mk		0,039
classe d'inflammabilité	EN 13501-1		B3

NETTOYAGE

L'excédent de mousse fraîche doit être éliminé avec le solvant BRIK-CEN S-131. Une fois durci, le produit doit être retiré mécaniquement.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Fiche de données de sécurité disponible pour le client.

UTILISER

Les informations fournies dans cette fiche technique, et notamment les recommandations relatives à l'application, à l'utilisation finale du produit et les conseils du service technique (oraux ou écrits), sont données de bonne foi et sur la base de nos connaissances et de notre expérience actuelles (lorsque les produits sont correctement stockés, utilisés et appliqués dans des conditions optimales et pendant leur durée de conservation). En pratique, les différences potentielles de matériaux, de supports et de conditions réelles sur le lieu d'application sont telles qu'aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ni aucune obligation au-delà de toute relation contractuelle existante, ne peut être déduite des informations contenues dans ce document ou de toute recommandation écrite ou orale. Il appartient à l'utilisateur des produits d'effectuer des essais afin de vérifier leur adéquation à l'usage prévu. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité du produit fourni conformément à nos normes de qualité, et nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou aux dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée. Si la responsabilité de Quiadsa devait être engagée pour quelque fondement juridique que ce soit, elle ne saurait en aucun cas excéder le montant de la livraison correspondante.

Quiadsa se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les utilisateurs sont invités à consulter et à utiliser la version la plus récente des fiches techniques, disponibles sur demande auprès de notre service ou sur le site web www.quiadsa.com.

USINE ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
 Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
 Télécopie : +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com